



**СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!**

# ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ ПРОФИКОНТ LP52

**ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 01.21**

## СВОЙСТВА

- Возможность разбавления водой до 1:10
- Улучшает прочность сцепления материалов с основанием
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Обеспыливает и сглаживает поверхность основания
- Сокращает расход наносимых материалов

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт-концентрат Основит Профиконт LP52 предназначен для предварительной обработки и обеспыливания минеральных оснований. Применяется для подготовки поверхности под последующее нанесение: штукатурок, шпаклёвок, стяжек, ровнителёй, наливных полов, гидроизоляции, плиточных клеев, красок. Особенно рекомендуется для подготовки поверхности под наливные полы и ровнителёй.



## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементные, гипсовые и кирпичные основания, ячеистый бетон, ГКЛ, ГВЛ. Не предназначен для обработки металла и дерева.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход	40-250 мл/м <sup>2</sup>
Время высыхания	60-70 минут
Морозостойкость при хранении	5 циклов
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+40°C
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5°C...+35°C
Срок хранения	12 месяцев
Вес упаковки	1 л; 10 л

## ПРОПОРЦИИ РАЗБАВЛЕНИЯ

Основание	Соотношение грунт-концентрат : вода
Цементные, гипсовые штукатурки	1:5-1:6
Бетон	1:4
ГКЛ, ГВЛ	1:4
Сильновпитывающие основания (ячеистый бетон, керамзитобетон и др.)	1:2-1:3
Гипсовые штукатурки под облицовку плиткой	1:2-1:3
Гипсовые, цементные штукатурки и шпаклевки под обои	1:8-1:10
Бетон, стяжка под устройство полов	1:2-1:3

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой или другим подходящим материалом.

## ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Грунт готов к применению. Не допускать замерзания и перегрева. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. При замерзании продукт размораживать при комнатной температуре без дополнительного нагревания. Форсирование оттаивания приведет к нарушению свойств и характеристик грунта.

## НАНЕСЕНИЕ

Перед разбавлением материал следует перемешать. Разбавить грунт-концентрат чистой водой в требуемой пропорции и тщательно перемешать вручную или механически. Разбавленный грунт хранить не более 12 часов. Нанести грунт кистью, валиком, щеткой или распылителем на обрабатываемую поверхность. Сильновпитывающие основания грунтовать не менее чем в два слоя. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха не должна превышать 70%.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании материала в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 01.21



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06

www.osnovit.ru

www.cedrus.ru